

Fiche Technique *Sous-couche aux silicates*



Résumé descriptif

La sous-couche aux silicates est un primaire utilisé pour les supports poreux et peut servir également de diluant pour les produits aux silicates en intérieur et en extérieur.

Capacité

5 l ou 10 l

Rendement

200 ml/ m² env. 5 m² par litre.

Couleur

Transparent

Dilution

À l'eau

Temps de séchage

Séchage hors poussière au bout d'une heure environ. Recouvrable avec la peinture aux silicates au bout de 12 heures au plus tôt. Ces chiffres sont fonction de l'humidité de l'air et de la température de mise en œuvre.

Domaines d'application

La sous-couche aux silicates sert de fixateur pour les enduits très poreux, absorbants, légèrement friables, entre autres les supports minéraux, et permet l'application ultérieure d'une peinture aux silicates. En intérieur, également utilisable en primaire et fixateur d'autres supports poreux.

Caractéristiques

La sous-couche Volvox aux silicates est microporeuse et régule l'humidité, contribuant ainsi à une bonne qualité de l'air ambiant.

Conseils d'utilisation

Température de mise en œuvre

Éviter d'appliquer la sous-couche à une température inférieure à + 8 °C.

Préparation

L'emploi en extérieur nécessite des supports purement minéraux. . Éliminer complètement les anciennes couches d'enduits non-minéraux et les enduits à la chaux solubles à l'eau. Avant la mise en œuvre, recouvrir soigneusement toutes les surfaces avoisinantes en verre, métal, silico-calcaire, céramique ou analogues. Laver immédiatement les éclaboussures de peinture à grande eau.

Mise en œuvre

Appliquer la sous-couche aux silicates Volvox au pinceau en frottant bien. Le support doit être propre, sec, résistant et exempt de toute trace d'huile ou de graisse. Ne pas utiliser en cas d'exposition directe au soleil. Pour les supports difficiles, il est conseillé d'effectuer une passe d'essai.

Outillage

Pinceau, rouleau ou brosse à encoller. Nettoyer les outils à l'eau.

Conservation

Conserver en emballage fermé dans un endroit frais, mais impérativement à l'abri du gel. Avant ouverture, la peinture peut être conservée 6 mois environ.

Composition

Eau, verre soluble, stabilisateur au styrène

Consignes de sécurité

Alcaline. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Elimination

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Teneur en COV

0,5g/l