Fiche technique *Cellulose en vrac HOMATHERM*

Composants:

Matière première	Cellulose à base de papier de journeaux
Protection incendie	Borax, acide Borique

Possibilités d'application:

-Sprayée à sec ou bien soufflé ou sprayée avec apport d'eau

-isolation des cloisons intérieurs et extérieurs entre poutres en bois

- Isolation des plafonds et faux-plafonds
- Isolation entre les chevrons
- Isolation sur chevrons

Forme de livraison: Sacs à 13,6 kg

Densité:

Sprayée, sec:	30 – 40 kg/m³
Sprayée, avec apport d'eau:	30 – 50 kg/m³
Remplissant les combles, sec:	35 – 60 kg/m³
Remplissant les combles, avec apport d'eau:	40 – 50 kg/m³

Conductibilité thermique λ: 0,039 W/(m.K)

Résistance à la vapeur d'eau μ: 1/ 2

Classement au feu: B2, normalement inflammable

Température d'utilisation maximale: 120 ° C

Résistance à la moisissure: niveau d'évaluation 0 (pas de risque de moisissure)

Humidité normale: 10%